

ОАО «ОРГТЕХСТРОЙ»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ № 34/875

ИНН 2310120083
350020, г. Краснодар
ул. Коммунаров, 217-а
от 17.12.2010года № 34/875
на № от 16.12.2010 года

кирпича керамического лицевого 1,ОНФ «Классик» на прочность сцепления в кладке, доставленного ОАО «Славянский кирпич»

при сопроводительном письме от 16.12.2010 года

Испытания выполнены по ГОСТ 24992-81

Лабораторный номер испытания	Наименование материала	Характеристика площади отрыва образцов, %	Прочность сцепления образцов, кгс/см ²
34	Образцы - двойки кирпича керамического пустотелого одинарного (М150) уложены постельями друг на друга и соединены между собой раствором М100	100% - по контакту	1,89
		100% - по контакту	1,91
		100% - по контакту	1,94
		100% - по контакту	1,87
(Образцы испытаны в возрасте 28 суток)			Ср.знач. = 1,90
			1,89

Заключение: Проба керамического кирпича по прочности сцепления в кладке соответствует I-й категории – не менее 1,80 кгс/см² – СНиП П-7-81* п.3.39.

Зав.лабораторией
Инженер



Лаборатория аттестована:
Свидетельство КИПСМ и С № 05.18.2358
действительно до 5 сентября 2011 года
Регистрационный № 2632